

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**Campo di impiego**

Unioni di acciai inox  
18%Cr,8%Ni,2.5%Mo con ottima  
saldabilità.

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	590			
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	460	1.6	250	
Allungamento (5d)	%	40	2	300	
Resilienza KV	J (20°C)	90	2.5	350	
Resilienza KV	J (-120°C)	40	3.2	350	
			4	350	
			5	450	

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017