

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



**Campo di impiego**

Assemblaggi di acciai laminati, forgiati e fusi di elevato spessore.

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	560
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	460
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (-46°C)	50
Resilienza KV	J (-20°C)	80
Resilienza KV	J (20°C)	140

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

2.5	350
3.2	350
4	450
5	450

**Applicazioni**

Tubazioni e serbatoi a pressione, flange, carri ponte, condotte forzate, basamenti di macchine, tramogge, ruote per catene, cilindri di presse.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017