

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Campo di impiego

Unioni di acciai inox
18%Cr,8%Ni,2.5%Mo con ottima
saldabilità.

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	590			
Limite Elastico	N/mm ²	460	1.6	250	
Allungamento (5d)	%	40	2	300	
Resilienza KV	J (20°C)	90	2.5	350	
Resilienza KV	J (-120°C)	40	3.2	350	
			4	350	
			5	450	

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017