

## SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	560
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	430
Allungamento (5d)	%	38
Resilienza KV	J (20°C)	80

Ø (mm)	L (mm)
2	350
2.5	350
3.2	350
4	450

### Campo di impiego

Unioni di acciai austenitici con acciai ferritici o martensitici nonché con acciai al carbonio.

### Applicazioni

Indicato per valvole, pompe, paratie e diffusori soggetti ad usura, corrosione e cavitazione da acqua marina, ingranaggi, catene, lame di livellatrici, pulegge, bracci di scavatrici.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017