

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	820		
	Limite elastico	N/mm ²	650	1.6	250
	Allungamento (5d)	%	22	2	300
Campo di impiego Strati di fondo elastici prima del riporto, unioni su acciai debolmente e fortemente legati.	Durezza DOPO	HB (20°C)	380	2.5	300
	INCRUDIMENTO			3.2	350
	Durezza DOPO	HB (20°C)	240	4	350
	SALDATURA			5	450

Applicazioni

Riparazioni e ricariche di alberi a cammes, ingranaggi, matrici per forgiatura, coni di trafilatura, utensili da taglio a caldo, alberi motore, pistoni di compressori, testate di motori diesel, mazze battenti di magli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017