

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm ²	250
Allungamento (5d)	%	8
Temperatura di fusione	°C	645 - 790

Ø
(mm)

1.5
2
3
4

Campo di impiego

Tubi e laminati in rame, con ottimi valori meccanici e perfetta penetrazione capillare.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Rotori elettrici, cavi e capicorda in rame, industria elettronica ed elettrotecnica, birrerie, industria lattiero-casearia, tubi per condutture d'acqua calda e fredda.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/04/2008