

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	620 - 655

Ø  
(mm)

-

### Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

*Tipo di lega:* PASTA

*Disossidante:* INCORPORATO NELLA LEGA

### Applicazioni

Dissalatori, compressori, vibratori, condizionatori auto, conduttore acqua ed olio anche a pressione e ad elevata temperatura, chincaglieria, bigiotteria, placchette in metallo duro per lavorazioni a sbalzo, contatti elettrici.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/01/2016