

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 65
Granulometria	µm	16 - 71

### Campo di impiego

Riporti extraduri con carburi di tungsteno resistenti a forte abrasione.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSACETILENICO

### Applicazioni

Viti di trascinamento, coclee per oleifici, mandrini d'estrusione, argani guidafile, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterza di miscelatori per fonderia e refrattari, lastre di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2017