

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	58
Granulometria	µm	20 - 150

### Campo di impiego

Riporti extraduri tenaci e resistenti a forte abrasione fino a 600°C.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafile, tazze escavatrici, palette lanciaterza, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche, coclee, pale di cicloni e di molazze, pale di ventilatori, segmenti raschiatori per fonderia.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/04/2022