

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Temperatura di fusione °C 640 - 670

Ø  
(mm)

1.5  
2

### Campo di impiego

Lega ad elevato contenuto di argento della serie ECOBRAZE a basso intervallo di fusione.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY ECOFLUX S

### Applicazioni

Industria alimentare. Saldatura di placchette in metallo duro e di diamanti su supporto in acciaio per la costruzione di utensili, lame di seghe a nastro e circolari, unioni su bronzo e ottone, meccanica di precisione, frigoriferi industriali, lampadari, scambiatori di calore, rubinetteria.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/07/2012