

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



	Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Campo di impiego	Durezza DEL LEGANTE	HRC	44
Riporti extraduri tenaci e resistenti a forte abrasione fino a 600°C.	Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafile, tazze escavatrici, palette lanciaterza, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche, coclee, pale di cicloni e di molazze, pale di ventilatori, segmenti raschiatori per fonderia.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/03/2013