

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	350	Ø (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200	1.6 2.4

DIN 8555 :

MF 23-GF-200-CKZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2,
Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Lega base Ni tipo Hastelloy C modificato per riporto di componenti soggetti a ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016