

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Nichel



Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

360

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

215

3.2

350

4

350

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Riporti su attrezzature soggette ad usura da schiacciamento ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/05/2018