

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



				Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	400		1.2
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200		1.6 2.4

DIN 8555 :

MF 23-GF-200-CKZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2,
Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Lega base nichel tipo "Hastelloy C" per riporto di componenti soggetti a ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016