

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Cobalto



Durezza

HRC
(20°C)

40

Ø
(mm)

3.2
4

L
(mm)

350
350

Durezza

HRC
(600°C)

32

Campo di impiego

Superlega a base cobalto resistente alla fessurazione.

Applicazioni

Punzoni di calibratura cilindrici e sagomati, matrici per forgiatura, parti di stampi e lame troncabillette impiegate nelle lavorazioni a caldo dei metalli; filiere, sedi di valvole e guide per l'industria petrolchimica.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2021