

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO



1176

Durezza

HRC

40 - 43

Ø
(mm)

1.2

1.6

2.4

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :

ERCCoCr-A

EN 14700 :

TCo2

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Lega base Co tipo Stellite Gr.6 per riporti lavorabili all'utensile resistenti ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/06/2014