

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



| | | | | Ø (mm) |
|------------------------------|----|-----|--|------------|
| Durezza DOPO INCRUDIMENTO | HB | 400 | | 1.2 |
| Durezza DOPO SALDATURA | HB | 200 | | 1.6 2.4 |

DIN 8555 :

MF 23-GF-200-CKZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2,
Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Lega base nichel tipo "Hastelloy C" per riporto di componenti soggetti a ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016