

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- GHISA



Resistenza
Durezza

N/mm² >400
HB (20°C) 200

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :
ENiFe-CI

EN-ISO 1071 :
E C NiFe-CI1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Universale per l'unione e la riparazione di ghise a grafite sferoidale o altamente sollecitate.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020