

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC
(20°C)

45 - 50

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

3.2

350

4

450

DIN 8555 :

E3-UM-50-T

EN 14700 :

E Fe3

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Ripporto su utensili e stampi per lavorazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017