

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



				Ø (mm)	L (mm)
	Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20°C)	56	2.5	350
DIN 8555 : E3-UM-55-ST	Durezza	HB (500°C)	350	3.2	350
	Durezza DOPO PWHT	HRC	57	4	450

EN 14700 :
E Z Fe3

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Riparti su acciai resistenti ad alta temperatura. Ripristini su parti soggette ad usura sopra i 650°C

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020