

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	>550
Allungamento (4d)	%	>25

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiFeCr-1

EN-ISO 18274 :
S Ni 8065

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Incoloy 825

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021