

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



*Dopo invecchiamento*

Resistenza N/mm<sup>2</sup> >1140

$\varnothing$ (mm)	L (mm)
0.9	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**

ERNiFeCr-2

**EN-ISO 18274 :**

S Ni 7718

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo Inconel 718 - 706 e X-750.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/03/2020