

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

55 - 60

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5 350

3.2 450

4 450

5 450

**EN 14700 :**

E Fe2

*Rivestimento RUTILBASICO*

**Campo di impiego**

Ricarica di pezzi sottoposti a colpi e a forti pressioni.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/02/2021