

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- GHISA



Resistenza  
Durezza

N/mm<sup>2</sup> >300  
HB (20°C) 155

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

**AWS-ASME II C. SFA 5.15 :**  
ENi-CI

**EN-ISO 1071 :**  
E C Ni-CI 1

*Rivestimento GRAFITICO*

**Campo di impiego**

Saldatura a freddo di ghise grigie o malleabili comprese quelle difficilmente saldabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020