

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

65

Ø  
(mm)

L  
(mm)

3.2

350

Durezza

HRC  
(600°C)

50

4

450

5

450

EN 14700 :

E Fe16

*Rivestimento BASICO*

### **Campo di impiego**

Massima resistenza all'usura abrasiva a caldo e a freddo.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020