

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



174

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
ENiMo-1

Durezza DEL METALLO HB
DEPOSITATO

200

Durezza DOPO HRC
INCRUDIMENTO

38

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

4

350

EN-ISO 14172 :
E Ni1001

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY B e simili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 31/10/2017