

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	550
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>420
Allungamento (5d)	%	26
Resilienza KV	J (-30°C)	>47

Ø (mm)	L (mm)
2	350
2.5	350
3.2	350
4	450
5	450

**Campo di impiego**

Elettrodo basico a doppio  
rivestimento per unioni molto  
sollecitate su acciai al carbonio.

**Applicazioni**

Saldatura di telai per automezzi e macchine utensili, particolari di macchine per movimento terra ed attrezzature agricole. Riparazione e costruzione di carri ponte, tubazioni in pressione, ruote per catene, cilindri idraulici, etc.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 1 - 31/07/2017