

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DELLA  
MATRICE HRC 58  
Durezza DEI GRANI HV 2000

$\varnothing$ (mm)	L (mm)
3.2	350
4	350
5	350

**Campo di impiego**

Carburi di tungsteno per riporti  
altoresistenti all'usura.

**Applicazioni**

Frantumatori per impasti da fonderia, bordi di coclee, martelli di mulini, raschiatori di molazze, utensili per trivellazione, pale di mescolatori, eliche di trasporto, tazze di draghe.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020