

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

56 - 60

Ø  
(mm)

L  
(mm)

Durezza

HB  
(500°C)

300

3.2  
4

350  
450

EN 14700 :

E Fe6

*Rivestimento RUTILE*

### **Campo di impiego**

Ricarica di parti soggette ad abrasione in ambienti secchi o umidi, anche a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020