

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza DELLA
MATRICE HRC 55 - 58
Durezza DEI GRANI HV 1800 -

EN 14700 :
E Fe20-60-G

2200

Rivestimento GRAFITICO

\varnothing (mm)	L (mm)
3.2	350
3.5	350
4	350
5	350
6	350

Campo di impiego

Carburi di tungsteno per riporti altoresistenti all'usura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/02/2022