

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER110S-G

Resistenza	N/mm ²	770 - 940
Limite Elastico	N/mm ²	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-40°C)	>47

Ø
(mm)

1
1.2
1.6

EN-ISO 16834-A :
G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Filo lucido per la saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/03/2020