

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>690
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450
Allungamento (5d)	%	>20

Ø  
(mm)

2.4

3.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 2209

**EN-ISO 14343-A :**  
S 22 9 3 NL

*Flusso: KOY 605T/1*

**Campo di impiego**

Unione di acciai austeno ferritici tipo DUPLEX con 22%Cr,9%Ni e 3%Mo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/04/2020