

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



EN-ISO 14343-A :  
G Z 23 7 N L

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>710		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>520		0.8
Allungamento (5d)	%	>30		1
Resilienza KV	J (-40°C)	>110		1.2
Resilienza KV	J (20°C)	>150		
Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2				

**Campo di impiego**

Filo in lega austeno-ferritica per la saldatura del "lean duplex".

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2021