

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	>690
Limite Elastico	N/mm ²	>450
Allungamento (5d)	%	>20

Ø
(mm)

2.4
3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 2209

EN-ISO 14343-A :
S 22 9 3 NL

Flusso: KOY 605T/1

Campo di impiego

Unione di acciai austeno ferritici tipo DUPLEX con 22%Cr,9%Ni e 3%Mo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/04/2020