

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE NICHEL



				Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	470		2.4
Durezza DOPO SALDATURA	HB	230		3.2

Flusso: KOY 603

Campo di impiego

Ricariche su attrezzature lavoranti sia in condizioni criogeniche che a caldo fino a 1100°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020