

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

55 - 60

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**DIN 8555 :**

MSG 3-GZ-60-T

**WERKSTOFF n. :**

1.2606

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-  
CO2

**Campo di impiego**

Filo pieno ramato per riporti duri e resistenti all'usura abrasiva

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2022