

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



*Dopo PWHT 760°C/2h*

**WERKSTOFF n. :**  
1.4115

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	700		1.2
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	500		1.6
Allungamento (5d)	%	15		
Durezza DOPO PWHT	HB	200		
Durezza DOPO	HB	440		
<b>SALDATURA</b>				

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo a temperature di lavoro di  
500-600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022