

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

38 - 42

Ø
(mm)

1.2

1.6

WERKSTOFF n. :

1.2367

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela
Argon-2%O2

Campo di impiego

Ricariche su spigoli e rigenerazione di parti usurate di utensili per taglio a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/09/2021