

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	>650		
Limite Elastico	N/mm ²	>450		2.4
Allungamento (5d)	%	>15		3.2
Durezza DOPO	HB	450		
INCRUDIMENTO				
Durezza DOPO	HB	220		
SALDATURA				

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Ricariche in arco sommerso su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016