

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

52 - 57

Ø
(mm)

1.2

1.6

WERKSTOFF n. :

~1.2343

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela
Argon-2%O2

Campo di impiego

Filo pieno ramato per riporti in acciaio rapido su attrezzature per stampaggio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/04/2020