

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

52 - 57

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**WERKSTOFF n. :**

~1.2343

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela  
Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Filo pieno ramato per riporti in acciaio rapido su attrezzature per stampaggio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/04/2020