

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO
INCRUDIMENTO HB 400 - 450

Durezza DOPO
SALDATURA HB 250 - 300

Ø
(mm)

1.2

1.6

DIN 8555 :
MF7-GF-250-KNP

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego

Ricariche resistenti ad erosione, cavitazione e corrosione su turbine per impianti idroelettrici

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2020