

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



Con miscela Argon-CO2

Ø
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E71T1-M21A4-CS1-H4

Resistenza	N/mm ²	530 - 680	1
Limite Elastico	N/mm ²	>460	1.2
Allungamento (5d)	%	>22	1.6
Resilienza KV	J (-40°C)	>47	

EN-ISO 17632-A :
T 46 4 P M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato rutile per saldatura di acciai al carbonio con resilienza minima di 47J fino -40°C

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021