

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**  
E Ni-1

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>420
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>280
Allungamento (5d)	%	>28
Resilienza KV	J (20°C)	>160

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

2.5	350
3.2	350
4	350

**EN-ISO 14172 :**  
E Ni2061

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura del Ni puro e del Ni con acciaio al C. Ricariche su acciaio al C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/12/2019