

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



*Dopo PWHT 720°C/2h*

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E91T1-M21PY-B3-H8

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>500
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>400
Allungamento (5d)	%	>18
Resilienza KV	J (20°C)	>47

1.2

**EN-ISO 17634-A :**  
T CrMo2 P M21 1 H10

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato bassolegato 2,25% Cr - 1,0% Mo per acciai resistenti a 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2020