

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



Dopo PWHT 660-700°C/1h

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E81T1-M21PY-B2-H8

| | | | Ø (mm) |
|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| Resistenza | N/mm ² | >510 | 1.2 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >355 | 1.6 |
| Allungamento (5d) | % | >20 | |
| Resilienza KV | J (20°C) | >47 | |

EN-ISO 17634-A :
T CrMo1 P M21 1 H10

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato bassolegato 1% Cr - 0,5% Mo per acciai resistenti a 550°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2020