

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HRC

50 - 55

Ø  
(mm)

1.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.21 :**  
ERCFeMnCr

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB

200

1.6

**EN 14700 :**  
T Fe9

Gas: Miscela Argon-2%O2

### **Campo di impiego**

Riporti tenaci autoindurenti su acciai al carbonio e al manganese.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020