

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



EN-ISO 18273 :
S Al 1080A

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	80		
Limite Elastico	N/mm ²	40	0.8	
Allungamento (5d)	%	30	1	
Temperatura di fusione	°C	660	1.2	
			1.6	
Gas: Argon Puro				

Campo di impiego

Depositi resistenti agli acidi, con elevata conducibilità elettrica e termica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012