

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



**EN-ISO 18273 :**  
S Al 1080A

				<b>Ø</b> <b>(mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	80		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	40	0.8	
Allungamento (5d)	%	30	1	
Temperatura di fusione	°C	660	1.2	
			1.6	
Gas: Argon Puro				

**Campo di impiego**

Filo pieno per la saldatura MIG dell'alluminio puro (Al 99.8%).

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022