

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.10 :**  
ER 5356

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 250       |
| Limite Elastico        | N/mm <sup>2</sup> | 120       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 22        |
| Temperatura di fusione | °C                | 560 - 630 |

Ø  
(mm)

0.8  
1  
1.2  
1.6

**EN-ISO 18273 :**  
S Al 5356

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Filo pieno universale per le leghe in alluminio al magnesio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/12/2021